ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/167

**РОЛЬ ЛЕГКОПЛАВКИХ ЭВТЕКТИК В ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ**

Пугачева Н.Б., Вичужанин Д.И., Мичуров Н.С.

*ФГБУН Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия
nat@imach.uran.ru*

Высокие показатели тепло- и электропроводности в сочетании с повышенными прочностными характеристиками и малым удельным весом определяют возрастающий интерес к алюмоматричным композиционным материалам (АМК), которые могут быть использованы в авиационной и ракетной технике, в химическом и электротехническом машиностроении. Из огромного многообразия предлагаемых способов получения АМК авиационного назначения наиболее экономичным и производительным является метод спекания порошковых составляющих бедующего композита. Единственным недостатком этого метода является возможная микропористость и ячеистое строение, обусловленное разными размерами алюминиевого порошка и порошка наполнителя. Эти недостатки легко можно устранить при последующей горячей пластической деформации спеченных заготовок, необходимой для получения детали заданных размеров и формы.

Целью работы являлось изучение влияния образующихся в алюминиевой матрице легкоплавких эвтектик на способность АМК пластически деформироваться при повышенных температурах без повреждений.

Исследована микроструктура, фазовый и химический составы, твердость и прочность АМК в исходном спеченном состоянии, а также структурные изменения после горячей пластической детали «стакан» после высадки при 570 °С. Для получения композитов использовали гранулированный сплав В95 следующего химического состава, мас. %: 6 Zn, 2.4 Mg, 1,8 Cu, 0,4 Fe, 0,3 Si, 0,3 Mn, 0,15 Cr, Al – остальное. Средний размер гранул алюминиевого сплава составил 100 мкм, а максимальный – 150 мкм. В качестве наполнителя использован порошок карбида кремния SiC со средним размером частиц 12 мкм. Микроструктуру и фазовый состав АМК исследовали современными методами оптической и растровой металлографии, микрорентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов. Значения твердости АМК определяли методом Виккерса на макро, мезо и микроуровнях. Горячую высадку детали «стакан» проводили на сервогидравлической испытательной машине INSTRON 8801 при температуре 570 °С.

Исследованный АМК после спекания относится к ячеистым: частицы SiC располагаются по границам раздела гранул матрицы. Матрица, в свою очередь, имеет зеренное строение, по границам зерен расположены частицы S-фазы Al_2CuMg игольчатой формы длиной частиц 2 мкм при ширине 0,5 мкм. Проведение горячей пластической деформации (высадки детали «стакан» при температуре 570 °С) позволило разбить скопления частиц наполнителя за счет затекания образующегося по эвтектической реакции $\alpha + S(Al_2CuMg) \rightarrow L$ расплава в микропоры между частицами SiC. Произошло перераспределение частиц наполнителя таким образом, что каждая частица даже в самых широких скоплениях окружена матрицей, а сплошные сетки частиц SiC разбились с проникновением отдельных частиц внутрь гранул матрицы.

Работа выполнена в рамках выполнения госзадания по теме № 0391-2016-0002 в части разработки методов исследований и при частичной поддержке проекта РНФ №14-19-01358 в части исследованных материалов и технологии их обработки.