ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/208

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
СООТНОШЕНИЯ ХОЛЛА-ПЕТЧА ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ
ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ АУСТЕНИТНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ**

Астафуров С.В., Астафурова Е.Г., Майер Г.Г., Мельников Е.В., Москвина В.А., Фортуна А.С.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия

Хорошая комбинация механических, технологических и функциональных свойств аустенитных нержавеющей сталей (АНС) обуславливает их широкое применения в самых различных отраслях современной промышленности. Основным недостатком современных коммерческих АНС, значительно ограничивающим возможность их применения в качестве конструкционных материалов для ответственных элементов машин и механизмов, является низкий предел текучести [1,2]. Наиболее перспективным способом повышения прочностных свойств АНС является уменьшение размера зерна с использованием различных методов пластической деформации и термомеханических обработок [1-3]. При этом многочисленные экспериментальные данные показывают, что рост предела текучести хорошо описывается соотношением Холла-Петча [1-4]. С точки зрения промышленного применения интерес представляют методы пластической деформации, широко применяемые в промышленности и позволяющие обрабатывать большие объемы материала, такие, как прокатка.

Данная работа посвящена исследованию влияния размера зерна и скорости деформирования на прочностные характеристики аустенитных нержавеющей сталей с разной энергией дефекта упаковки и установление параметров соотношения Холла-Петча в них.

В работе исследованы две промышленные АНС: 12X18H10T (Fe-17,7Cr-9,8Ni-0,2Mo-0,6Ti-1,3Mn-0,5Si-0,11C, мас.%) и 01X17H13M3 (Fe-16,8Cr-13,3Ni-2,7Mo-1,7Mn-0,6Si-0,01C). Исходные закаленные заготовки подвергались термомеханической обработке по схеме: прокатка при комнатной температуре до степени обжатия 80% и последующий отжиг с различной длительностью при температурах в интервале 650-1050°C. Размер зерна исходных закаленных заготовок и образцов, подвергнутых прокатке с отжигами, определяли методом секущих по изображениям, полученным методом световой микроскопии (микроскоп Альтами МЕТ 1С), по картам зеренной структуры, полученным методом дифракции обратнорассеянных электронов на микроскопе Quanta 200 3D и по темнопольным изображениям, полученным методом просвечивающей электронной микроскопии (микроскоп JEM 2100 JEOL). Механические испытания образцов проводили методом одноосного статического растяжения до разрыва при комнатной температуре с относительными начальными скоростями деформации в интервале (10^{-4} - 10^{-2}) с⁻¹ на испытательной машине LFM-125 (Walter+Bai AG, Швейцария).

Анализ результатов механических испытаний и структурных исследований показал, что обе стали в исходном состоянии и после длительных выдержек под закалку (4-5 часов при температуре 1050°C) обладают максимальным размером зерна (15-32 мкм для стали 12X18H10T и 60-75 мкм для 01X17H13M3), характеризуются максимальной пластичностью (58-70% и 55-73% для сталей 12X18H10T и 01X17H13M3 соответственно) и минимальными значениями условного предела текучести и прочности. Уменьшение размера зерна до субмикронного размера (0,21 и 0,15 мкм для сталей 12X18H10T и 01X17H13M3 соответственно) приводит к увеличению прочности образцов исследуемой стали (практически до 2-х раз) и условного предела текучести ($\sigma_{0,2}$, более чем в 5 раз), а также сопровождается снижением пластичности (до 10 раз).

На рисунке 1 представлены зависимости условного предела текучести $\sigma_{0,2}$ от размера зерна для трех скоростей деформации. Из рисунка видно, что полученный вид зависимостей $\sigma_{0,2}(D^{-1/2})$ полностью удовлетворяет соотношению Холла-Петча:

$$\sigma_{0,2} = \sigma_0 + k_{HP} D^{-1/2},$$

где σ_0 – предел текучести в монокристалле, D – размер зерна, k_{HP} – коэффициент Холла-Петча. Значения коэффициента Холла-Петча и напряжений σ_0 , полученные при анализе рисунка 1 для трех рассматриваемых скоростей деформации, приведены в таблице 1.

Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации

Рисунок 1. Зависимость условного предела текучести от величины $D^{-1/2}$ для аустенитных нержавеющей сталей 12X18H10T (а) и 01X17H13M3 (б). На рисунке SR – скорость деформации.
Таблица 1. Значения коэффициента Холла-Петча и напряжений σ_0 для рассматриваемых сталей

Марка стали	Скорость деформации, c^{-1}	k_{HP} , МПа мкм ^{1/2}	σ_0 , МПа	Коэффициент корреляции
12X18H10T	1×10^{-4}	401	125	0.998
	1×10^{-3}	426	126	0.999
	1×10^{-2}	420	141	0.997
01X17H13M3	1×10^{-4}	384	226	0.999
	1×10^{-3}	406	234	0.996
	1×10^{-2}	408	260	0.999

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что независимо от скорости деформации и состава стали полученные зависимости описываются соотношением Холла-Петча с высоким коэффициентом корреляции $\sim 0,99$. При этом увеличение скорости одноосного растяжения приводит к слабому увеличению коэффициента k_{HP} и напряжения течения σ_0 (таблица 1). Последнее свидетельствует о сохранении механизма деформации и закономерностей взаимодействия дислокаций с границами зерен в стали при вариации скоростей деформации в интервале $1 \times 10^{-4} \text{ c}^{-1} - 1 \times 10^{-2} \text{ c}^{-1}$ и в выбранном диапазоне размеров зерен. Установлено, что полученные значения коэффициента Холла-Петча и напряжений σ_0 для двух исследованных марок сталей хорошо согласуются с результатами других авторов для хромоникелевых аустенитных сталей [1-3, 5].

Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. Исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП Нанотех (ИФПМ СО РАН).

Литература

1. Yanushkevich Z., Lugovskaya A., Belyakov A., Kaibyshev R. Deformation microstructures and tensile properties of an austenitic stainless steel subjected to multiple warm rolling // Materials Science and Engineering A. 2016. V. 667. P. 279-285.
2. Rajasekhara S., Ferreira P.J., Karjalainen L.P., Kyrolainen A. Hall–Petch behavior in ultra-fine-grained AISI 301LN stainless steel // Metallurgical and Materials Transactions A. 2007. V. 38A. P. 1202-1210.
3. Schino A., Salvatori I., Kenny J.M. Effects of martensite formation and austenite reversion on grain refining of AISI 304 stainless steel // Journal of Materials Science. 2002. V. 37. P. 4561 – 4565.
4. Panin, V.E., Armstrong, R.W. Hall–Petch Analysis for Temperature and Strain Rate Dependent Deformation of Polycrystalline Lead // Physical Mesomechanics. 2016. V. 19. No. 1. Pp. 35–40.
5. Karaman I., Sehitoglu H., Maier H.J., Chumlyakov Y.I. Competing mechanisms and modeling of deformation in austenitic stainless steel single crystals with and without nitrogen // Acta Materialia. 2001. V. 49. Pp. 3919–3933.