ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/290

**ВЛИЯНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ Ti-Al НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ Ti-Al-N**

Шугуров А.Р., Акуликин А.А.

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия

Покрытия Ti-Al-N обладают высокой твердостью в сочетании с термической стабильностью и стойкостью к окислению, что обуславливает их широкое применение для повышения износостойкости и защиты от коррозии деталей и механизмов в обрабатывающей, автомобильной, авиакосмической и других отраслях промышленности. Известно, что наряду с указанными свойствами защитные свойства покрытий в значительной степени определяются их трещиностойкостью. Образование в покрытии трещин вызывает интенсивное окисление металлической подложки при повышенных температурах, а также способствует отслоению и скалыванию покрытия. Эффективным способом повышения трещиностойкости защитных покрытий является нанесение многослойных композиций, в которых твердые керамические слои чередуются с вязкими металлическими слоями. В данной работе исследовано влияние количества и толщины отдельных слоев в многослойных покрытиях Ti-Al-N/Ti-Al на их механические характеристики и износостойкость.

Рентгеновский микроанализ покрытий показал, что соотношение Ti и Al во всех исследованных образцах составляет 45/55. Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что независимо от количества слоев в покрытии все исследованные образцы характеризуются мелкозернистым рельефом поверхности со средним латеральным размером зерен 100-200 нм (рис. 1). Показано, что уменьшение толщины отдельного слоя при сохранении общей толщины покрытия способствует снижению шероховатости его поверхности (см. Таблицу 1).

Рис. 1. АСМ-изображения поверхности покрытий на основе Ti-Al-N: а – образец №1, б – образец №2, в – образец №3, г – образец №4, д – образец №5.

Секция 5. Деградация тонких пленок и многослойных покрытий как иерархически организованных структур

Таблица 1.

Количество и толщина слоев, среднеквадратичная шероховатость (R_q), твердость (H) и эффективный модуль упругости (E^*) покрытий на основе Ti-Al-N

Номер образца	Количество слоев Ti-Al-N/Ti-Al	Толщина слоев Ti-Al-N/Ti-Al, мкм	R_q , нм	H , ГПа	E^* , ГПа
1	1/0	3,0/0	11,0	34,6	360
2	4/3	0,5/0,3	7,9	28,0	310
3	11/10	0,20/0,07	6,5	23,9	265
4	4/3	0,6/0,2	8,4	33,5	349
5	4/3	0,3/0,6	8,2	17,5	218

Измерение механических характеристик покрытий методом наноиндентирования показало, что нанесение промежуточных металлических слоев Ti-Al приводит к существенному снижению твердости и эффективного модуля упругости покрытий уже при глубине проникновения индентора в образец, не превышающей толщину верхнего керамического слоя (см. Таблицу 1). При этом степень снижения механических характеристик покрытий зависит как от относительной, так и от абсолютной толщины керамических и металлических слоев.

Скретч-тестирование покрытий, а также трибологические испытания в условиях сухого трения показали, что многослойные покрытия, содержащие чередующиеся керамические (Ti-Al-N) и металлические слои (Ti-Al), при оптимальном сочетании толщин данных слоев характеризуются существенно более высокой износостойкостью, чем однослойные покрытия Ti-Al-N аналогичной толщины. Этот эффект связан с наличием в многослойных покрытиях металлических слоев, обладающих высокой трещиностойкостью, и границ раздела между слоями, которые способствуют отклонению возникающих на поверхности трещин. Оба этих фактора обеспечивают эффективную диссипацию энергии и способствуют замедлению распространения трещин в глубь покрытий, подавляя их хрупкое разрушение.

Установлено, что количество слоев в многослойных покрытиях Ti-Al-N/Ti-Al не оказывает существенного влияния на их износостойкость при условии сохранения общей толщины покрытия и суммарной толщины металлических слоев. Это связано с тем, что положительный эффект от повышения трещиностойкости покрытий с ростом в них числа внутренних границ раздела нейтрализуется увеличением их податливости вследствие снижения изгибной жесткости тонких керамических слоев по сравнению с более толстыми. Последнее обуславливает рост кривизны изгиба покрытия, что способствует его растрескиванию и скалыванию.

В то же время значительную роль в повышении износостойкости многослойных покрытий Ti-Al-N/Ti-Al играет толщина металлических и керамических слоев. Для достижения высокой износостойкости покрытий металлические слои, с одной стороны, должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить высокую трещиностойкость покрытия, а с другой – достаточно тонкими по сравнению с керамическими слоями, чтобы не вызывать существенного снижения его твердости. В свою очередь, керамические слои также должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить высокие твердость и изгибную жесткость покрытия, и достаточно тонкими, чтобы не вызывать его хрупкое разрушение. Оптимальное соотношение толщин металлических и керамических слоев определяется соотношением их физико-механических характеристик.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. (направление III. 23).