ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/337

**ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР**

Голиков Н.И.

ИФТПС СО РАН, Якутск, Россия

Обзор и анализ литературных данных по отказам техники и конструкций, эксплуатирующихся в условиях Севера и Арктики показывает, что зарождение разрушений чаще всего возникает в зонах сварных соединений. При этом, наиболее низкую сопротивляемость к хрупким разрушениям имеют сварные соединения, выполненные в условиях отрицательных температур окружающего воздуха [1]. Сварка при низких температурах ведется при строительстве газо-, нефтепроводов, монтаже крупногабаритных металлоконструкций, ремонтно-восстановительных работах техники и объектов жизнеобеспечения. В большинстве случаев при выполнении вышеописанных работ невозможно или трудно обеспечить создание специальных условий для комфортного ведения сварки в условиях отрицательных температур.

При сварке в условиях низких климатических температурах (ниже минус 40 °С) наблюдаются следующие особенности: изменяются условия горения дуги, увеличивается теплоотдача от изделия в воздух, в десятки раз уменьшается диффузия водорода. В интервале температур 600... 500 °С скорости охлаждения сварных соединений увеличиваются на 25... 40 %, длительность пребывания металла в интервале температур 300... 100 °С сокращается в несколько раз [1]. В связи с этим, при оценке работоспособности сварных соединений выполненных в условиях отрицательных температур необходимо учитывать их особенности свойств и структуры.

В работе проведено сравнение свойств и структуры сварных соединений из стали 09Г2С, выполненных при температурах +20 и -45°С различными технологическими режимами, с применением трех марок сварочных электродов. Анализировались результаты [2] механических испытаний, микроструктуры и рентгеноструктурных исследований. Показано, что на формирование структуры и свойств металла шва значительно влияет температура окружающего воздуха, при которой осуществляется процесс сварки. Существенное различие в размерах, структурных составляющих зоны неразъемного соединения имеет место в структурах облицовочных слоев металла шва, полученных в условиях отрицательных температур, где наблюдаются крупные участки структурных составляющих, по сравнению со сварными соединениями, полученными при положительных температурах окружающего воздуха, независимо от марки применяемого электрода и режима сварки. Выявлено, что значения ударной вязкости (KCV) металла швов всех испытанных электродов, сваренных при положительных температурах больше, чем при отрицательных. В ходе проведенных рентгеноструктурных исследований обнаружено, что плотность дислокаций зоны термического влияния (ЗТВ) и металла шва (МШ) образцов сваренных в условиях низких температур больше, чем у образцов, полученных при сварке в условиях комнатных температур.

Повышение плотности дислокаций связано с ростом степени пластической деформации, которая влияет и на снижение ударной вязкости. Повышаются прочностные и снижаются пластические свойства стали. Таким образом, можно предположить, что при сварке в условиях низких температур возникают дополнительные пластические деформации в МШ и ЗТВ сварных соединений. Дополнительные пластические деформации могут возникнуть под действием сварочных напряжений на этапе их формирования или под действием остаточных. Выявленные особенности свойств сварных соединений, полученных при сварке в условиях низких температур, могут быть применены в расчетах их долговечности и надежности.

Литература

1. Ларионов В.П. Электродуговая сварка конструкций в северном исполнении / В.П. Ларионов. - Новосибирск: Наука, 1986. - 256 с.
2. Сараев Ю.Н., Голиков Н.И., Сидоров М.М., Максимова Е.М., Семёнов С.В., Перовская М.В. Поисковые исследования повышения надежности сварных металлоконструкций ответственного назначения, эксплуатируемых в условиях Севера // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2017. – № 4 (77). – С. 30–42.