ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/238

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

Калиненко А.А., Морозова А.И., Букин Д.О., Могучева А.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия

Структура алюминиевого сплава Al-1%Fe-0,25%Si-0,3%Zr в литом состоянии представляет собой эвтектику, которая включает пересыщенную алюминиевую матрицу и фазу Al_3Fe , расположенную вдоль дендритных ячеек. Средний размер дендритной ячейки составляет 10-20 мкм. В литом состоянии сплав характеризуется низкими значениями электропроводности 46% IACS (рис. 1(а)) и прочности (предел текучести и предел прочности составляют 50 и 110 МПа, соответственно) и достаточной пластичностью 24% (рис. 1(б)).

Горячая прокатка при температуре 450°C до суммарной степени обжатия ~70% приводит к небольшому повышению электропроводности до 49% IACS и значительному повышению прочностных характеристик: предел текучести увеличивается до 160 МПа и предел прочности до 170 МПа. При этом происходит падение пластичности в три раза.

Рис. 1. Зависимость электропроводности от температуры отжига (а). Диаграмма растяжения сплава Al-1%Fe-0,25%Si-0,3%Zr в литом состоянии, после горячей прокатки (ГП) и отжига (б).

Для повышения электропроводности и пластичности проводился постдеформационный отжиг в интервале температур 250°C-500°C с шагом 50°C в течение 3 часов. Отжиг в интервале 250-350 С не приводит к значительному изменению электропроводности, дальнейшее повышение температуры отжига сопровождается резким ростом проводящих свойств до 55% IACS (рис. 1(а)). Значительное увеличение электропроводности связано с распадом твердого раствора и выделением дисперсных частиц Al_3Zr . Отжиг при температуре 400°C не приводит к существенным изменениям прочностных свойств сплава (предел текучести и предел прочности составляют 145 МПа и 165 МПа, соответственно), однако обеспечивает повышение пластичности до 12,3% (рис. 1(б)). При повышении температуры отжига свыше 400°C скорость изменения электропроводности замедляется, в то время как, прочность продолжает снижаться.

Результаты работы были получены в ходе выполнения совместного проекта НИУ «БелГУ» и АО «Цветлит» реализуемого по Договору № 12/17 при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (договор № 03.G25.31.0278 между АО «Цветлит» и Минобрнауки России) в рамках Постановления Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 года.»