ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/412

**КАТАЛИЗ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Лавренев А.В., Бакланова О.Н., Булучевский Е.А., Василевич А.В., Княжева О.А.
ФГБУН Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, Омск, Россия
lavr@ihcp.ru

Среди многочисленных вариантов квалифицированной переработки тяжелого углеводородного сырья (нефтяные остатки, природные битумы и т.д.) каталитические процессы гидропереработки вызывают наибольший интерес из-за возможности получения светлых нефтепродуктов, в том числе отличающихся низкими содержаниями ароматических и сернистых соединений. Тенденция роста роли гидропроцессов в нефтепереработке обуславливают повышение интенсивности исследований в направлении создания новых высокоактивных и селективных катализаторов.

Лидирующие позиции в новых технологиях гидропереработки тяжелых нефтяных остатков занимают процессы, основанные на использовании твердых массивных или нанесенных катализаторов с микронными или нанометровыми размерами частиц, которые работают в условиях псевдоожиженного слоя или их предварительного суспендирования в исходном углеводородном сырье. Основу таких катализаторов составляют оксиды железа и молибдена. Существует ряд зарубежных исследований и разработок, которые продемонстрировали положительные результаты применения каталитической гидроконверсии: VEBA-Combi-Cracking, UOP Uniflex (CANMET), HDH-Plus, Eni Slurry Technology (EST) и др. Сегодня именно эти процессы переработки тяжелых нефтяных остатков представляются наиболее предпочтительными в связи с высокой гибкостью в сырьевом обеспечении, высокой конверсией тяжелого сырья наряду с низким выходом кокса и газа. Однако, большинство таких процессов пока апробированы лишь на пилотном и демонстрационном уровне. К основным проблемам, препятствующим широкомасштабному промышленному внедрению разработанных технологий гидроконверсии, относятся необходимость использования высоких давлений водорода, низкая активность катализаторов и отсутствие возможности их многократного использования.

В ИППУ СО РАН развивается направление механохимического синтеза дисперсных катализаторов гидроконверсии с формированием активных фаз карбидов и оксикарбидов молибдена. На сегодняшний день карбиды/оксикарбиды молибдена рассматриваются как перспективные бифункциональные катализаторы. Благодаря своему электронному строению, характерному для металлов VIII группы, они отличаются выраженными гидрирующими свойствами, а из-за наличия оксидомолибденовых элементов в своей структуре способны проявлять и кислотные свойства. Кроме этого, карбиды/оксикарбиды молибдена имеют высокую термическую стабильность в восстановительных средах и механическую прочность, что важно при их возможном практическом использовании в процессах гидроконверсии тяжелых нефтяных остатков.

Обработка смесей наноглобулярного углеродного материала (технический углерод) с гептамолибдатом аммония в условиях высокоэнергетического механического воздействия приводит к получению каталитически активных систем Mo_xO_yC/C . Проведение процесса гидроконверсии гудрона в присутствии карбидсодержащего катализатора в сравнении с превращением на кварцевом песке сопровождается снижением выхода продуктов коксования в 2-3 раза и повышением отбора жидких продуктов на 10-20 мас%.