

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК

Том 1. Физика

Сборник научных трудов
XV Международной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых

24–27 апреля 2018 г.

PROSPECTS OF FUNDAMENTAL SCIENCES DEVELOPMENT

Volume 1. Physics

XV International Conference of students, graduate students
and young scientists

April 24–27, 2018

Томск 2018

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗГАЗОВОГО ГОРЕНИЯ СИСТЕМЫ
СОПРЯЖЕННЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ СОСТАВОВ TI+AL И NI+AL**Т. И. Худякова^{1,2}Научный руководитель: профессор, ф. м. н. В. Г. Прокофьев¹¹Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36, 634050

²Томский научный центр СО РАН, Россия, г. Томск, Академический пр., 10/3, 634055E-mail: tai_hudikova@mail.ru**MATHEMATICAL MODELING OF THE GAS-FREE COMBUSTION OF THE SYSTEM OF
CONJUGATED LAYERS BASED ON THE COMPOSITIONS OF TI + AL AND NI + AL**T.I. Hudyakova^{1,2}Scientific Supervisor: Prof., Dr. V. G. Prokofiev¹,¹Tomsk State University, Russia, Tomsk, Lenin str., 36, 634050²Tomsk Scientific Center of the SB RAS, Russia, Tomsk, Academic str., 10/3, 634055E-mail: tai_hudikova@mail.ru

Abstract. *In the present study was carried out of the gas-free combustion of a system of conjugated layers based on the composition of Ti + Al and Ni + Al. A numerical solution is obtained based on mathematical simulation of the synthesis of a layer system in a two-dimensional plane-symmetric formulation. The optimal distribution of the acceptor and donor layers was founded.*

Введение. Создание композиционных материалов, содержащих акцепторные и донорные слои с различными теплофизическими параметрами, является одним из направлений метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. С помощью эффекта «химичкой печки», что является дополнительным источником тепла, вследствие протекания сильной экзотермической реакции можно добиться синтеза плохо реагирующих между собой систем [1]. Для формирования композита нужно знать теплофизические и формально-кинетические параметры реагирующей порошковой смеси. В работе [2], проведены численные исследования синтеза слоевого материала в условиях сопряженного теплообмена и установлено существенное влияние теплофизических свойств инертных материалов на распределение температуры в стационарных и нестационарных режимах.

Целью данной работы является нахождение такого соотношения и распределения акцепторного и донорного слоев порошковых смесей Ni+Al (донорный состав) и Ti+Al (акцепторный состав), при котором реализуется наиболее оптимальный режим синтеза слоевого композита.

Материалы и методы исследования. Физическая постановка задачи заключается в последовательном комбинировании сопряженных слоев: акцепторного (Ti+Al) и донорного (Ni+Al). Зажигание образца выполняется с помощью кратковременного контактирования с накаливаемой поверхностью всех слоев системы. Поверхность слоевого композита, противоположная плоскости зажигания, теплоизолирована. Безразмерное время контакта системы с накаливаемой поверхностью при всех вычислениях оставалась постоянной $\tau_{ign} = 500$.

Получено численное решение на основе математического моделирования синтеза слоевой системы в двумерной плоскосимметричной постановке [3], включающее в себя следующие уравнения:

Уравнение теплопроводности:

$$c(\xi) \frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\lambda(\xi) \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right) + \lambda(\xi) \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} + \frac{1}{\gamma} \frac{\partial \eta}{\partial \tau},$$

Уравнение химической кинетики:

$$\frac{\partial \eta}{\partial \tau} = \gamma (1 - \eta) \exp \frac{\sigma \theta}{1 + A \gamma \theta} \quad (\xi_1 < \xi < \xi_1 + \xi_0), \text{ где } \xi_0 \text{ — толщина активного слоя.}$$

Краевые условия задачи:

$$\tau \leq \tau_{\text{ign}} : \theta(0, \xi, \tau) = 0, \quad \tau > \tau_{\text{ign}} : \frac{\partial \theta(0, \xi, \tau)}{\partial z} = 0, \quad \xi = \xi_0 : \theta_1 = \theta_2, \quad \Lambda \frac{\partial \theta_1}{\partial \xi} = \frac{\partial \theta_2}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial \theta(L, \xi, \tau)}{\partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial \theta_2(z, Y, \tau)}{\partial \xi} + \alpha_t [\theta_2(z, Y, \tau) - \theta_0] = 0, \quad \theta(z, \xi, 0) = \theta_0, \quad \eta(z, \xi, 0) = 0.$$

Результаты. В ходе численного решения задачи было найдено полное время горения слоевой системы в зависимости от отношения компонентов слоев и начальной температуры для трехслойной композиции рис. 1. При расчетах вводились следующие соотношения: N – количество слоевых пар, y – толщина донорного слоя, τ_0 – время горения образца, сформированного только из донорной смеси.

При увеличении начальной температуры, время прохождения химической реакции значительно уменьшается.




Рис. 1. Время полного горения слоевой системы

$$(1: \theta_0 = -6,53, 2: \theta_0 = -7,46, \varepsilon = \frac{N \cdot y}{Y})$$

Однако при начальной температуре $\theta_0 = -7,46$, нарушается предел устойчивости горения системы. Рассчитано время горения образца в зависимости от количества слоевых пар донор-акцептор и их объемного содержания в образце рис.2.




Рис. 2. Зависимость времени горения образца от количества слоевых пар
(1: $N = 2$, 2: $N=4$, 3: $N=6$, $\theta_0 = -6,53$)

Из рисунка 2 видно, что при количестве слоевых пар $N=6$, происходит наиболее быстрое горение системы сопряженных слоев.

Выводы. Для создания слоевого композита из определенного соотношения акцепторных и донорных слоев, самым оптимальным соотношением будет разбиение акцепторных и донорных слоев на 6 пар. При таком задании параметров происходит наиболее быстрое горение системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мержанов А.Г. Термически сопряженные процессы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Доклады академии наук. – 2010. – Т. 434. – №4. – С. 489–492.
2. Алигожина К.А. Моделирование распространения твердофазной реакции в условиях сопряженного теплообмена / К.А Алигожина, А. Г. Князева. // Физика горения и взрыва. – 2017. – Т.53. – №4. С. 48–57.
3. Прокофьев В. Г., Смоляков В. К. Безгазовое горение системы термически сопряженных слоев. // Физика горения и взрыва. – 2016. – Т.52. – №1. – С. 70–75.