ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

INTERNATIONAL WORKSHOP

**«Multiscale Biomechanics and Tribology
of Inorganic and Organic Systems»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ХИМИИ НЕФТИ**

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа»

DOI: 10.17223/9785946218412/66

**ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВОВ VT1-0 И Zr-1Nb В
КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ И УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ СОСТОЯНИЯХ**

^{1,2}Шаркеев Ю.П., ¹Легостаева Е.В., ^{2,3}Вавилов В.П., ³Скрипняк В.А., ¹Белявская О.А.,
²Чулков А.О., ³Козулин А.А., ³Скрипняк В.В., ¹Ерошенко А.Ю.

¹*Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск*

²*Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск*

³*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск*

В работе представлены результаты исследования процессов накопления и диссипации энергии в процессе пластической деформации образцов сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в крупнокристаллическом (КК) и ультрамелкозернистом (УМЗ) состояниях.

УМЗ структура в образцах сплавов VT1-0 и Zr-1Nb была получена комбинированным методом интенсивной пластической деформации, который включал абс-прессование и многоходовую прокатку в ручьевых валках с последующим дорекристаллизационным отжигом. Для формирования КК состояния был применен рекристаллизационный отжиг образцов в УМЗ состоянии.

Анализ полученных данных показал, что удельная работа пластической деформации при растяжении исследуемых сплавов в КК состоянии существенно выше по сравнению с УМЗ состоянием, что обусловлено их высокой пластичностью. Для титана VT1-0 в КК состоянии $\sigma_g = 0,5$ ГПа, $\varepsilon_f = 25\%$, а в УМЗ состоянии $\sigma_g = 1$ ГПа, $\varepsilon_f = 11\%$. Для сплава Zr-1Nb в КК состоянии $\sigma_g = 0,45$ ГПа, $\varepsilon_f = 28,5\%$, а в УМЗ состоянии $\sigma_g = 0,75$ ГПа, $\varepsilon_f = 12,5\%$. Предельная удельная работа пластической деформации вплоть до разрушения составляет 110 и 115 МДж/м³ соответственно для сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в КК состоянии, и 85 и 90 МДж/м³ соответственно для сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в УМЗ состоянии. При этом, количество теплоты, выделившееся в результате термопластического эффекта для образцов сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в КК состоянии составляет ~ 50 % от работы пластической деформации, остальные ~ 50% энергии поглощаются материалом.

Для образцов сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в УМЗ состоянии количество выделившейся при деформации теплоты неравномерно на разных участках деформирования. На начальном этапе деформирования, до $\varepsilon_{true} \sim 0,04$, количество, выделившейся при деформации теплоты не превышает 1 %, т.е. практически 100 % работы пластической деформации поглощается материалом. Это свидетельствует о способности сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в УМЗ состоянии более эффективно задействовать структурный канал поглощения энергии при деформировании по сравнению с КК состоянием. В дальнейшем количество теплоты, выделившееся в результате термопластического эффекта, достигает ~ 70 % от работы пластической деформации и составляет 60 и 65 МДж/м³ соответственно для сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в УМЗ состоянии. Удельная энергия, поглощенная материалом достигает ~ 30 % от работы пластической деформации и составляет 25 МДж/м³ для сплавов VT1-0 и Zr-1Nb в УМЗ состоянии, что обусловлено некоторым разупрочнением исследуемых сплавов в УМЗ состоянии перед разрушением.

Таким образом, применение комплексного подхода на основе анализа деформационных и температурных кривых позволило получить новые экспериментальные данные, свидетельствующие о существенном влиянии УМЗ состояния на развитие процессов накопления и диссипации энергии при пластической деформации в образцах сплавов VT1-0 и сплаве Zr-1Nb.

Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных научных исследований СО РАН на 2017-2020 годы III.23.2.