ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

INTERNATIONAL WORKSHOP

**«Multiscale Biomechanics and Tribology
of Inorganic and Organic Systems»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ХИМИИ НЕФТИ**

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа»

DOI: 10.17223/9785946218412/209

**СОДЕРЖАНИЕ ФАЗ НА ТОБЕРИТОВОЙ ОСНОВЕ В CSH ГЕЛЕ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА С РАЗНЫМ ВОДОЦЕМЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ**

Абзаев Ю.А., Гныря А.И., Коробков С.В.

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск

Гель CSH относится к продуктам гидратации и к основным минералам портландцемента, его содержание достигает до 70% твердого вещества. В процессе твердения портландцемента при насыщении водой продуктов гидратации, вариации отношения Si/Ca структурные, механические характеристики CSH меняются и в существенной степени оказываются индивидуальными. Кристаллографической основой геля CSH, насыщенных молекулами воды является суперпозиция решеток Tobermorite, Jennite переменного состава. В работе проведено исследование рельефа поверхности, количественное содержание фаз в твердеющем портландцементе: 61.06 (алит), 13.62 (белит), 12.79 (феррит) и 6.50 (алюминат) в 100 граммах с водоцементным отношением (WC) 0.26; 0.30; 0.35 и 0.40. Рентгеноструктурный анализ образцов производился на Shimadzu XRD 6000 на медном излучении, по схеме Брегга-Бретано с шагом 0.02, временем экспозиции 0.5 сек, в угловом диапазоне 10–81° при напряжении 40 кВ и токе пучка 30 мА. Содержание фаз Tobermorite, Jennite (КФА) в портландцементе определялось методом Ритвельда. Исследование рельефа поверхности портландцемента и элементного состава производилось с помощью растровой системы Quanta 200 3D. Элементный анализ показал, что в портландцементе исследуемых составов и разным содержанием WC доминируют кислород (O), кремний (Si), кальций (Ca), а также алюминий, железо. В работе были проведены расчеты вкладов атомных факторов рассеяния вышеуказанных элементов, (с учетом атомного содержания элементов) и оценена величина пиксельной серости основных фаз на поверхности портландцемента. Корреляционная связь между указанными факторами показала, что в рамках градации серого на поверхности доминируют фазы на основе Tobermorite, Jennite. Для определения количественного содержания фаз в портландцементе методом Ритвельда были использованы эталоны решеток Tobermorite, Jennite из открытой кристаллографической базы, эталоны Tobermorite с переменным составом молекул воды, предложенные Ричардсоном [1]. Продукты гидратации Tobermorite и Ettringite, включают в свою решетку молекулы воды. Анализ вкладов показал, что в портландцементе доминируют продукты гидратации Tobermorite (доля 0.41), Jennite (0.13) при WC=0.26; Tobermorite (доля 0.68), Jennite (0.31) при WC=0.30; Tobermorite (доля 0.06), Jennite (0.93) при WC=0.35; Tobermorite (доля 0.65) при WC=0.40. Присутствуют также клинкерные минералы алит, белит (табл.). Результаты КФА согласуются с моделированием в программном комплексе GEMs. Полученные результаты свидетельствуют о том, что водоцементное отношение оказывает существенное влияние на механизмы твердения доминирующей фазы CSH. Среди обнаруженных фаз наиболее высоким отношением Si/Ca характеризуется Jennite, доля которого соответствует портландцементу с WC=0.30. В работе обсуждаются данные о доле химически (внедренные в решетку), физически (переходных областях) связанной, а также свободной (в пористом пространстве) влаги, прочностные характеристики портландцемента, найденные экспериментально по кривым деформации, а также расчетным упругим характеристикам в рамках молекулярной динамики в коде GULP

1. I. G. Richardson. Model structures for C-(A)-S-H(I). / Acta Crystallographica Section B. 2014. B70, 903–923.