ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

INTERNATIONAL WORKSHOP

**«Multiscale Biomechanics and Tribology
of Inorganic and Organic Systems»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ХИМИИ НЕФТИ**

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа»

DOI: 10.17223/9785946218412/118

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ ЭНЕРГИИ И ПЛОТНОСТИ УПАКОВКИ В α -Fe

^{1,2}Бакулин А.В., ^{1,2}Кулькова С.Е.

¹*Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск*

²*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск*

Механические свойства конструкционных материалов, таких как стали и сплавы на основе железа, существенно зависят от состава и микроструктуры. Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования показали, что границы зерен влияют на пластичность, ползучесть, диффузию газов и примесей, самодиффузию, кинетику разрушения и многие другие свойства. Границы зерен образуются, когда два по-разному ориентированных кристалла имеют общую плоскую поверхность. Если различие в ориентации кристаллов мало, то такие границы раздела называют малоугловыми границами наклона. В общем случае границы зерен не проявляют периодичность, однако в кристаллах с кубической симметрией наблюдаются границы зерен с периодической структурой [1]. Атомная структура симметричных границ наклона интенсивно изучалась в литературе. Так в работе [2] было показано, что границы наклона отличаются существенно от объемной структуры лишь в узкой области порядка нескольких параметров решетки, однако именно в этой области наблюдаются интересные интерфейсные явления. Вследствие этого границы раздела можно рассматривать как самостоятельную фазу, структура и свойства которой отличаются от объемных. Кроме того, в реальных поликристаллических материалах наблюдается сегрегация примесей к границам зерен, а также их диффузия вдоль границ. Считается, что именно этим объясняется явление водородного охрупчивания материалов, поскольку в результате данного процесса водород, накапливаясь на границах зерен, может способствовать разрушению материала по границе зерна. Зернограничная диффузия контролирует кинетику многих микроструктурных изменений, фазовых превращений и других важных процессов в материалах, которые являются критическими с точки зрения их производства и технологического применения [3].

Понимание процессов, протекающих с участием границ зерен, невозможно без знания особенностей их атомной и электронной структуры. Экспериментальные методы исследования, такие как просвечивающая электронная микроскопия, микродифракция, каналирование электронов и другие, отличаются трудоемкостью, специфическими требованиями к размеру и форме зерен, а также своей локальностью [4]. В этой связи эффективным методом изучения структуры и свойств границ зерен являются теоретические методы из первых принципов. В настоящей работе проводится сравнительное изучение термодинамических, структурных и электронных характеристик нескольких симметричных границ наклона в α -Fe.

Расчеты атомной и электронной структуры границ наклона проводились методом проекционных присоединенных волн (PAW) с обобщенным градиентным приближением для обменно-корреляционного функционала в форме PBE. Для моделирования границ зерен использовался подход суперячеек, при этом в каждой ячейке было две границы наклона. Рассматривались следующие границы наклона: $\Sigma 3(111)$, $\Sigma 3(211)$ и $\Sigma 5(210)$, $\Sigma 5(310)$, представленные на рис. 1. Поскольку α -Fe является ферромагнетиком, то проводились спин-поляризованные расчеты. Для интегрирования по зоне Бриллюэна использовалась сетка k -точек, генерируемая по схеме Монхорста–Пака. Число k -точек выбиралось так, чтобы для каждого направления их плотность была $\sim 30 \text{ \AA}$. В таблице 1 приведены параметры суперячеек до релаксации, а также число k -точек для всех рассмотренных симметричных границ наклона.

Таблица 1. Структурные параметры и соответствующие сетки k -точек.

Граница	$\Sigma 3(111)[110]$	$\Sigma 3(211)[110]$	$\Sigma 5(210)[001]$	$\Sigma 5(310)[001]$
Число атомов N	24	24	20	40
Угол наклона α , °	109.47	70.53	53.13	36.87
a , Å	6.934	4.903	6.330	8.952
b , Å	4.003	4.003	2.831	2.831

Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой

$c, \text{\AA}$	9.806	13.868	12.659	17.903
k -сетка	$5 \times 8 \times 4$	$6 \times 9 \times 2$	$5 \times 12 \times 2$	$4 \times 12 \times 2$

Оценка зернограничной энергии проводилась по формуле

$$\gamma_{GB} = (E_{GB} - \mu_{Fe} N_{GB}) / 2S, \quad (1)$$

где E_{GB} – полная энергия суперячейки, содержащей две границы зерен и N_{GB} атомов, μ_{Fe} – химический потенциал железа, рассчитанный для объемного металла в ОЦК фазе. Поскольку при формировании границы наклона некоторые атомы в приграничной области оказываются значительно ближе друг к другу, чем в объеме металла, то ее модификация проводилась путем удаления одного из пары таких атомов, а оставшийся атом сдвигался в плоскость границы раздела. Поэтому формально одна и та же граница наклона может содержать разное число атомов в приграничной области. Среди рассмотренных границ наклона к таким относится $\Sigma 5(210)$, приведенная на рис. 1в,г. Отметим, что данное обстоятельство отмечалось также в работе [5] для этой же границы наклона. В то же время в работе [6], напротив, в структуру границы наклона $\Sigma 5(210)$ добавлялся атом, чтобы увеличить расстояние между близко расположенными атомами.

Рис. 1. Атомная структура рассмотренных границ наклона (а–д), а также рассчитанные зернограничные энергии и плотность атомов в плоскости границы наклона (е). Светлыми и темными шариками показаны атомы железа, лежащие в разных атомных плоскостях $z = 0.0$ и $z = 0.5$

На рис. 1е приведены рассчитанные зернограничные энергии, а также соответствующие плотности упаковки атомов в плоскости границы. Полученные значения зернограничных энергий хорошо согласуются с данными других авторов [5,6]. В целом повышение термодинамической стабильности границ наклона (понижение γ_{GB}) коррелирует с повышением плотности атомов в плоскости границы (σ_{GB}). Отметим, что в случае границы наклона $\Sigma 5(210)$ удаление одного из близкорасположенных атомов приводит к повышению плотности упаковки атомов в два раза, тогда как зернограничная энергия изменяется в меньшей степени. Анализ магнитного состояния атомов железа показал, что магнитный момент атомов, лежащих в плоскости границы наклона, является наибольшим $2.32\text{--}2.65 \mu_B$ в зависимости от типа границы. С удалением от плоскости границы магнитный момент осциллирует и сходится к объемному значению. В работе анализируются также локальные плотности электронных состояний атомов железа, особенности химической связи между ними.

1. Mrovec M., Ochs T., Elsasser C., Viter V., Nguyen-Manh D., Pettifor D. Never ending saga of a simple boundary // Zeitschrift für Metallkunde. 2003. № 93. P. 244–249.
2. Bolman W. Crystal Defects and Crystalline Interfaces (Springer, Berlin, 1970).
3. Gupta D. Diffusion, Solute Segregations and Interfacial Energies in Some Material: An Overview // Interface Science. 2003. № 11. P. 7–20.
4. Валиев Р.З., Вергазов А.Н., Герцман В.Ю. Кристаллогеометрический анализ межкристаллитных границ в практике электронной спектроскопии (Наука, Москва, 1991).
5. Wang J., Madsen G.K.H., Drautz R. Grain boundaries in bcc-Fe: a density-functional theory and tight-binding study // Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2018. № 26. P. 025008-1–22.
6. Tschopp M., Gao F., Sun X. The effects of the uncertainty of thermodynamic and kinetic properties on nucleation and evolution kinetics of Cr-rich phase in Fe-Cr alloys // Report of Army Research Laboratory ARL-CR-0705. 2012. P. 1-42.