ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

INTERNATIONAL WORKSHOP

**«Multiscale Biomechanics and Tribology
of Inorganic and Organic Systems»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ХИМИИ НЕФТИ**

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа»

DOI: 10.17223/9785946218412/382

**СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НСЭП ВБЛИЗИ ПОРОГА ПЛАВЛЕНИЯ TiNi**

¹Нейман А.А., ¹Семин В.О., ^{1,2}Мейснер Л.Л., ^{1,2}Гудимова Е.Ю.

¹Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия

²НИИ Томский государственный университет, Томск, Россия

nasa@ispms.ru

Повышение коррозионной стойкости медицинских материалов, к которым относятся сплавы на основе никелида титана, является актуальной задачей инженерии поверхности. Как показали многочисленные исследования, воздействие низкоэнергетическими сильнофокусированными электронными пучками (НСЭП) вызывает сверхбыстрые термические процессы, улучшающие физико-химические и прочностные свойства обрабатываемого материала. Использование такого метода обработки материала приводит к изменению химического состава, структурного и напряженно-деформированного состояний поверхностной области, что может снизить величину проявления эффектов сверхэластичности и памяти формы конечного изделия из TiNi. Использование НСЭП обработки с плотностью энергии, соответствующей порогу плавления обрабатываемого материала, позволит минимизировать влияние поверхностного модифицированного слоя на функциональные свойства.

Ранее проведенные численные расчеты позволили определить значение плотности энергии НСЭП, при которой начинается плавление TiNi сплава, равное $E_s = 2$ Дж/см². При исследованиях сплава TiNi после НСЭП обработки с плотностями энергии электронного пучка в диапазоне $E_s = 1-2$ Дж/см² действительно наблюдалось плавление тонкого поверхностного слоя материала, структура которого детально не была изучена.

Цель работы – исследовать структуру поверхностного слоя, которая формируется в результате импульсного воздействия электронным пучком с плотностью энергии вблизи теоретически рассчитанного порога плавления TiNi.

Образцы для исследования вырезали из прокатного листа сплава TiNi готовили химическим травлением, механической шлифовкой и электролитической полировкой. НСЭП обработку провели на автоматизированной установке РИТМ-СП (ИСЭ СО РАН, Томск, Россия) при параметрах электронного пучка: $E_s = 1,1$ Дж/см², длительность импульса – 2-3 мкс, энергия электронов – 19 кэВ, количество импульсов 5 и 15, выдержка между импульсами составила 10 с.

Структурное состояние модифицированного поверхностного слоя TiNi было проанализировано методами XRD и TEM / EDS / SAED в поперечной геометрии. Установлено, что для работы в режиме поверхностного плавления TiNi достаточно использование указанного режима НСЭП обработки. Уже при пятикратном импульсном воздействии область поверхности очищается от частиц второй фазы, и столбчатая структура, типичная для этого типа модификации поверхности, формируется на глубину 1 мкм. Увеличение воздействия ЛЕНСПЕВ до 15 импульсов приводит к двукратному увеличению как толщины модифицированного слоя, так и размера его структурных элементов.

Показано, что использованная в работе плотность энергии пучка $E_s = 1,1$ Дж/см² (вдвое меньше расчетной) является достаточной для обработки TiNi в режиме поверхностного плавления. Уже при пятикратном импульсном воздействии наблюдается очистка приповерхностной области от частиц вторых фаз и формирование столбчатой структуры, характерной для данного вида поверхностной модификации. Увеличение количества импульсов НСЭП воздействия приводит к увеличению как толщины модифицированного слоя, так и размеров его структурных элементов.