ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

INTERNATIONAL WORKSHOP

**«Multiscale Biomechanics and Tribology
of Inorganic and Organic Systems»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ХИМИИ НЕФТИ**

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа»

**ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДЕНТИРОВАНИЯ
ГУБЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ**

^{1,2}Еремина Г.М., ^{1,2}Смолин А.Ю.

¹*Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск*

²*Томский государственный университет, Томск*

Существует множество методов непосредственной оценки физико-механических характеристики костной ткани, такие, как растяжение, сжатие, трехточечный изгиб [1]. Однако все эти методы используются для исследований извлеченной из организма и обычно обработанной кости и потому не дают характеристики, необходимые для клинической практики. Однако в последнее время, микроиндентирование стало позиционироваться как процедура для клинического использования с минимальной инвазивностью. Кроме того с помощью микроиндентирования возможно локальное исследование пораженных участков костной ткани. В настоящее время активно развиваются неинвазивные методы диагностики свойств кости, основанные на визуализации структуры костной ткани (например МРТ, КТ) с последующим импортированием полученной информации в программные комплексы компьютерного моделирования. Известно, что костная ткань в живом организме является флюидонасыщенной средой, поэтому применение классических численных методов, описывающих поведение только “сухого” каркаса костной ткани недостаточно. В связи с этим актуальным является разработка численных моделей механического поведения флюидонасыщенных модельных образцов костной ткани при микроиндентировании.

Наиболее широкое применение в неинвазивной диагностике физико-механических свойств материалов занимают методы континуальной механики. Однако моделирование разрушения в данной группе методов является весьма опосредованным. В рамках данной работы применялась модель флюидонасыщенной среды, реализованной в методе подвижных (ПКА) [2] и гибридных клеточных автоматов (ГКА) [3-4]. В ПКА моделируемый материал рассматривается как ансамбль дискретных элементов (клеточных автоматов), взаимодействующих между собой по определённым правилам, позволяющим в рамках дискретного подхода описывать его деформационное поведение как изотропного упругопластического тела. Движение ансамбля элементов описывается уравнениями Ньютона-Эйлера. Главным преимуществом метода для решения поставленных задач является возможность явного учета несплошностей материала и моделирование разрушения. Основу метода ГКА составляет декомпозиция решаемой задачи на две подзадачи: 1) описание механического поведения вмещающего твердого тела (каркаса) и 2) описание переноса жидкости в фильтрационном объеме, представленном системой взаимосвязанных каналов, пор, трещин и т.д. Для описания механического поведения вмещающего тела используется метод подвижных клеточных автоматов, развиваемый авторами и являющийся одной из реализаций метода дискретных элементов.

Известно, что флюидосодержащая костная ткань при индентировании ведет себя как пороупругий материал и дает ошибку в определении модуля упругости по стандартным методикам, поэтому корректным является микроиндентирование с некоторой выдержкой по времени после внедрения индентора на заданную глубину [4].

Геометрически модель микроиндентирования костной ткани представляла собой параллелепипед из материала и трехгранный индентор с наконечником Берковича. Физико-механические свойства для губчатого вещества были заданы следующие: $\rho = 600 \text{ кг/м}^3$, $G = 3,3 \text{ ГПа}$, $K = 17 \text{ ГПа}$ [5], проницаемость варьировалась в пределах литературных данных, свойства жидкости соответствовали соленой воде.

После построения модели микроиндентирования костной ткани для ее апробации численно исследовалось влияние на механический отклик модельных образцов губчатого вещества таких факторов, как наличие или отсутствие флюида в поровом пространстве материала, а также влияние размера среднего фильтрационного канала (проницаемости).

Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой

Данная работа также была направлена на изучение эффекта выдержки нагрузки на механический отклик модельного образца при микроиндентировании.

По результатам моделирования были получены диаграммы нагружения, при обработке которых по методике Оливера-Фарра были получены значения твердости и модуля упругости. Результаты моделирования без и с выдержкой показали, что разница в значениях модуля упругости достигает 15%.

Acknowledgement: *The investigation has been carried out at financial support of the grant No. 17-11-01232 of the Russian Science Foundation*

1. Wahlquist J.A., Del Rio F.W., Randolph M.A., Aziz A.H., Heveran C.M., Bryant S.J., Neu C.P., Ferguson V.L. Indentation mapping revealed poroelastic, but not viscoelastic, properties spanning native zonal articular cartilage // *Acta Biomater.* 2017. V. 64. P. 41–49.
2. Shilko E.V., Psakhie S.G., Schmauder S., Popov V.L., Astafurov S.V., Smolin A.Yu. Overcoming the limitations of distinct element method for multiscale modeling of materials with multimodal internal structure // *Computational Materials Science*, 2015. V. 102, pp. 267-285.
3. Zavsek S., Dimaki A.V., Dmitriev A.I., Shilko E.V., Pezdic J. and Psakhie. S.G. Hybrid cellular automata method. Application to research on mechanical response of contrast media // *Phys. Mesomech.* 2013. V.1. P. 42-51.
4. Shilko E.V., Dimaki A.V., Smolin A.Yu., Psakhie S.G. The determining influence of the competition between pore volume change and fluid filtration on the strength of permeable brittle solids // *Procedia Structural Integrity*. 2018. V.13. P. 1508-1513.
5. Le Pense S., Chen Y. J. *Mech. Behav. Biomed. Mater.* 2017. V. 65. P. 90–101.