## ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные технологии»,

посвященная 90-летию со дня рождения основателя и первого директора ИФПМ СО РАН академика Виктора Евгеньевича Панина

## в рамках

Международного междисциплинарного симпозиума «Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций»

5-9 октября 2020 года Томск, Россия

> Томск Издательство ТГУ 2020

DOI: 10.17223/9785946219242/46

## ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА НАНОТВЕРДОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ СТАЛИ ГАДФИЛЬДА

<sup>1</sup>Лычагин Д.В., <sup>2</sup>Новицкая О.С., <sup>2</sup>Колубаев А.В. <sup>1</sup>НИ Томский государственный университет , Томск <sup>2</sup>Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

Механизм деформации стали Гадфильда зависит от кристаллографической ориентации и знака нагрузки. Деформация осуществляется скольжением и двойникованием. Это влияет на свойства при наноиндентировании. В данной работе исследуется ориентационная зависимость параметров наноиндентирования стали Гадфильда.

Нанотвердость исследована с помощью нанотвердомера NANO Hardness Tester NHT-S-AX-000X для монокристаллов с ориентацией боковых граней ( $\bar{2}11$ ), ( $\bar{1}10$ ), (111), (001). Ориентацию отпечатка проводили с учетом выходов плотноупакованных плоскостей на поверхность граней. После испытаний на нанотвердость проводили исследования структуры отпечатка с помощью лазерного сканирующего микроскопа Olympus LEXT 4100. Ориентацию следов скольжения сравнивали с кристаллографическими схемами.

Исследования показали, что наибольшее значение модуль упругости имеет для ориентаций (001) и  $(\bar{1}10)$ , где при сжатии наряду со скольжением активно идет двойникование. Наиболее низкие значение наблюдаем для ориентации (111) и  $(\bar{2}11)$  где деформация при сжатии развивается преимущественно путем скольжения. Это подтверждается и на качественном уровне при анализе формы и размера отпечатков, картиной 3D профиля и профиля поперечного сечения. При анализе общей статистики структуры отпечатков (45 отпечатков) для ориентаций с более высоким модулем упругости, наблюдается тенденция к уменьшению размера отпечатка и увеличение кривизны его боковых сторон. На отдельных отпечатках можно наблюдать системы следов сдвига, ориентация которых хорошо совпадает с выходами плотноупакованных плоскостей на исследуемые грани.

Кристаллографическая ориентация исследуемых поверхностей позволяет проследить, как изменяется нанотвердость в зависимости от количества равнонагруженных систем скольжения. Последовательность выбранных ориентаций  $(\bar{2}11)$ ,  $(\bar{1}10)$ , (111), (001) соответствует увеличению числа равнонагруженных систем скольжения от 2 до 8. Это соответствует увеличению твердости. Однако модуль упругости меняется немонотонно (см. табл.).

Таблица 1. Параметры нанотвердости в зависимости от кристаллографической орментации плоскости

| ориентации плоскости                                |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Характеристика                                      | (211) | (110) | (111) | (001) |
| Нанотвердость, МПа                                  | 2387  | 2578  | 2627  | 2955  |
| Модуль упругости, ГПа                               | 131   | 175   | 121   | 183   |
| Число максимально равнонагруженных<br>систем сдвига | 2     | 4     | 6     | 8     |

Таким образом, нанотвердость тем выше, чем больше число равнонагруженных систем скольжения. По-видимому, взаимодействие дислокаций разных систем скольжения приводит к заметному субструктурному упрочнению при нано индентировании. Модуль упругости имеет более высокие значения для ориентаций (001) и (110). Расчеты показывают, что для этих ориентаций также велика вероятность двойникования при последующей пластической деформации. Рассматривая механизмы упрочнения, необходимо учесть взаимодействие скользящих дислокаций с двойниками.

Авторы выражают благодарность Чумлякову Ю.И. за предоставление образцов монокристаллов стали Гадфильда для исследований. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-08-00377 а.